

Technisches Datenblatt

Trend20	Rigoletto
Herstellungsart	getuftet 5/32" Saxony
Strapazierwert	23: stark - wohnen 31: leicht - gewerblich
Komfortwert	LC 5 – prestige
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 2.500
Polhöhe (mm)	ca. 12,0
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 3.300
Gesamtdicke (mm)	ca. 15,0
Noppenzahl/m ²	ca. 136.000
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 32
Lichteinheit ISO 105 B02	≥ 5-6
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	Twinback
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,14
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

