



Productomschrijving

- Afmetingen 1288 L x 186 W x 8 TH
- Verpakking Doos: 8 planken - 1.92 m² (14.5 kg)
Pallet : 56 Dozen - 107.33 m² (835 kg)
- Densiteit (gemiddelde) 900 kg/m³
- Samenstelling
 - > Toplaag Direct gelamineerd papier, geïmpregneerd met melaminehars
 - > Tussenlaag Vochtresistente Hoge Densiteit Vezelplaat, HDF
 - > Tegenlaag Direct gelamineerd papier, geïmpregneerd met melaminehars
- Kenmerken Woodstructure+, Matlook, Endless
- Installatie Best Loc X-Treme: lijm-vrij mechanisch locksysteem met een droploc op de korte kant, geproduceerd onder de licentie van Välinge Innovation AB, Flooring Industries Ltd en Faus Groep Inc
- Installatie instructies Zie inlegfolder in doos of www.berryalloc.com

Vereisten

- Algemene vereisten volgens EN13329
- Classificatie vereisten class 23/32

Eigenschap

Methode

Vereiste

Slijtvastheid	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Impactweerstand	EN13329	IC2
Zwelling	EN13329	≤ 18%
Weerstand tegen vlekken	EN438	5 (groepen 1+2); 4 (groep 3)
Weerstand tegen sigaretten	EN438	4
Effect van een meubelpoot	EN424	Geen schade (foot type 0)
Effect van een bureaustoel	EN425	Geen beschadiging of visueel verschil

CE - classificatie volgens EN14041

- Vuurresistentie C_{fl}-S1
- Formaldehyde E1
- Slipweerstand DS

Overige technische gegevens

- Goed bosbeheer: PEFC gecertificeerd (07-31-229)
- Etikettering volgens Frans VOC emissie arrest: A+
- CARB: Fase II
- Vloerverwarming: specifieke instructies op www.berryalloc.com
- Warmteweerstand, in combinatie met de BerryAlloc onderlaag Excellence Endurance: 0,10 m² K/W

Garantie en onderhoud

- Residentiële garantie Levenslang
- Commerciële garantie 5 jaar
- Garantievoorwaarden zie www.berryalloc.com
- Onderhoud en gebruik zie www.berryalloc.com

